



PRIMER T - PRIMAIRE AVEC PROMOTEUR D'ADHÉRENCE (BASE ALCOOL)

PRIMER T est un primaire à base d'alcool, incolore et sans jaunissement. Pour une utilisation avec la résine polyuréthane transparente et aliphatique DESMOPOL T ou la résine de polyurée TECNOTOP S-3000 T, pour des applications sur supports non poreux.

UTILISATIONS

- Spécialement conçu pour augmenter l'adhérence sur des supports non poreux, et uniquement pour application des membranes aliphatiques et transparentes, TECNOTOP S-3000 T et DESMOPOL T.
- Pour appliquer des substrats non poreux tels que les carreaux vitrifiés, céramique, marbre ...

REMARQUE: consultez notre service technique pour l'application sur d'autres supports ou situations.

Temps de séchage à 25 °C	10 ~ 15 minutes
Méthode d'application	Avec un chiffon humide dans le produit
Consommation	60 g/m ²



COULEURS

Transparent

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Appliquer en couches minces, en utilisant un tissu,
- Aucune dilution avec aucun type de solvant,
- Avec support différentes aux antérieures, effectuer un test,
- Surface lisse, propre et sèche, sans humidité résiduelle,
- Le temps de séchage entre 10-15 minutes avant d'appliquer la membrane aliphatique transparente DESMOPOL T ou S-3000 T,
- Ne pas appliquer sur des supports avec de l'humidité par pression ou de l'humidité extérieure (phréatique, de la condensation, fuites ...).

CONDITIONNEMENT

Fût métallique de 4 kg.



PÉREMPTION

12 mois à une température de 5 °C à 35 °C, toujours conserver dans un endroit sec. Une fois ouvert, le pot doit être utilisé immédiatement.

SECURITÉ ET UTILISATION

Consulter la fiche de données de sécurité du produit, sur demande.

DONNÉES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS	VALEURS
Densité à 23 °C ISO 1675	0,83g/cm ³
Viscosité à 23 °C ISO 2555	40 cps
Temps de séchage à 23 °C	10~15minutes
Point éclair	42 °C

Ces valeurs dans ce tableau sont approximatives et peuvent varier en fonction de la situation du transporteur ou de la méthodologie d'application employée (climatologie, climatologie, paramètres de support ...)

Les informations contenues dans ce document sont destinées à aider les clients pour déterminer si nos produits sont adaptés à leurs applications. Nos produits sont uniquement destinés à la vente aux clients industriels et commerciaux. Le client assume l'entière responsabilité du contrôle de la qualité, des tests et d'adéquation des produits, en fonction de l'utilisation envisagée.

Nous garantissons que nos produits sont conformes à nos spécifications écrites relatives aux composants liquides. Nous n'offrons aucune autre garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, de fait ou de loi, y compris toutes garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Notre responsabilité totale et le recours au remplacement, exclusivement, d'un produit non-conforme avéré, n'engagera en aucun cas notre responsabilité de tout autre dommage. Bien que les descriptions, les conceptions, les données et les informations contenues dans ce document soient présentées de bonne foi et considérées comme étant exactes, elles sont fournies à titre indicatif. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter le traitement ou l'application ou l'utilisation, Tecnopol Sistemas S.L recommande au lecteur, de faire des tests pour déterminer l'adéquation d'un produit pour un usage particulier avant l'utilisation.

Aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, n'est donnée pour les produits décrits ou les conceptions, caractéristiques ou informations présentées, ou que les produits, les conceptions, les caractéristiques ou les informations peuvent être poursuivis en justice portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'autrui. Les descriptions, informations, caractéristiques ou conceptions fournies ne peuvent en aucun cas être considérées comme faisant partie des conditions générales de vente de Tecnopol Sistemas S.L. En outre, les descriptions, les conceptions, les données et les informations fournies par Tecnopol Sistemas SL ci-dessous sont fournies gratuitement et Tecnopol Sistemas SL n'assume aucune obligation, ni responsabilité quant aux résultats obtenus. Ces informations étant données et acceptées aux risques du lecteur.

Toutes les caractéristiques fournies se réfèrent à la production standard, utilisant des tolérances des tests de fabrication. L'utilisateur du produit, et non Tecnopol Sistemas S.L., est responsable de la détermination de l'adéquation et de la compatibilité de nos produits pour l'usage auquel il est destiné.

La responsabilité de Tecnopol Sistemas et de ses filiales pour toutes les réclamations est limitée au prix d'achat du matériel. Les produits peuvent être toxiques et nécessitent des précautions spéciales lors de la manipulation. L'utilisateur doit obtenir des informations détaillées sur la toxicité, ainsi que sur les procédures d'expédition, de manipulation et de stockage, et se conformer à toutes les normes de sécurité et environnementales applicables. (in any case, in the law, It's mean we have to send the TDS at all customer) Aucune liberté de brevets ou d'autres droits de propriété industrielle ou intellectuelle n'est accordée ou à déduire.

